



Reference / Referenz	<b>Bulatex® C242</b> (ex. 510 304 & 511 642)	
Base / Basis	<b>CR</b>	
Structure cellulaire Cellular structure Zellstruktur	Caoutchouc cellulaire étanche Closed cell expanded rubber Technischer Zellkautschuk	
Caractéristiques Features Eigenschaften	Caoutchouc d'usage général Rubber for normal use Kautschuk für normale Einsatzbereiche	
Couleur / Color / Farbe	Noir / Black / Schwarz	
Résistance à la compression à Compression deflection by Druckfestigkeit bei	25% (ASTM D1056)	43 kPa* / 35-63 kPa
	50% (NF R 99-211)	130 kPa* / 80-160 kPa
Déformation rémanente Compression set Druckverformungsrest	compression compression 50% - 22H - 40 °C Druck	≤ 60 %
Température d'utilisation Temperature range Temperaturbereich	en continu - in continuous - Einsatztemperatur en pointe- high intermittent- Spitztemperatur	-40 °C / +95 °C +105 °C
Résistance au déchirement Tearing resistance Weiterreissfestigkeit	NF R 99-211	≥ 0,5 kN/m
Absorption d'eau sous vide Vacuum-water absorption Vakuum-Wasseraufnahme	NF R 99-211	≤ 5 %
Retrait linéaire Linear shrinkage Lineare Schrumpfung	après 7 jours after 7 days 70°C nach 7 Tage	≤ 5 %
Résistance	huile - oil - Öl ASTM3	bon - good - gut
Résistance	ozone - ozon - Ozon	excellent - excellent - vortrefflich
Beständigkeit	air+U.V. / air+U.V. / Luft+U.V.	excellent - excellent - vortrefflich
Spécifications, normes	NFR 99 211 / 03-10-102	3 C 08 B4 C2 P2
Specifications, standards	ASTM D 1056 - 91 / - 77	2 A2 B2 C1 / RE 42 B C
Spezifikationen, Normen	US FMVSS 302	conformable - conforme - entsprechend

1 MPa = 1 N/mm<sup>2</sup> - 1 kPa = 0,01 Kg/cm<sup>2</sup>

\* valeur moyenne indicative / average value / durchschnittswert

Note additionnelle / Remark / Bemerkung :

\* Les informations contenues dans le présent document résultent d'essais sérieux et de résultats communiqués de bonne foi. Ils n'impliquent cependant aucun engagement de notre part. Des modifications pouvant être apportées sans préavis à ces informations, il est recommandé à l'utilisateur de s'assurer de leur validité au moment de l'utilisation de nos produits. Nos services techniques sont à votre disposition pour vous conseiller.

\* The information given in this document results from truthful laboratory tests. However this cannot be held as a commitment on our part. Modifications can be made at any moment without notice. It is recommended to the user to verify the data before use. Our technical offices are at your service for any advice.

\* Die Informationen dieses Dokuments werden aufgrund von Ordnungsgemäßer Versuche ermittelt und in gutem Glauben mitgeteilt. Wir tragen aber keine Verantwortung auf diese Informationen. Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Es wird dem Benutzer empfohlen, die Gültigkeit der Daten zum Zeitpunkt der Anwendung zu überprüfen. Unsere technischen Abteilungen stehen Ihnen zur Beratung zur Verfügung.